

tloušťka v mm	kg/ m2	velikost tabulí v m					
		hmotnost v kg					
		1x1	2x1	2x1	2,5x1,25	3x1	3x1,5
0,4	3,2	3,2	6,4	8	10	9,6	14,4
0,5	4	4	8	10	12,5	12	18
0,55	4,4	4,4	8,8	11	13,75	13,2	19,8
0,6	4,8	4,8	9,6	12	15	14,4	21,6
0,7	5,6	5,6	11,2	14	17,5	16,8	25,2
0,8	6,4	6,4	12,8	16	20	19,2	28,8
0,9	7,2	7,2	14,4	18	22,5	21,6	32,4
1	8	8	16	20	25	24	36
1,25	10	10	20	25	31,25	30	45
1,5	12	12	24	30	37,5	36	54
1,75	14	14	28	35	43,75	42	63
2	16	16	32	40	50	48	72

U mědi nutno váhu vynásobit ještě koeficientem 1,114

U titanzinku nutno váhu ještě vynásobit koeficientem 0,9

U hliníku nutno váhu ještě vynásobit koeficientem 0,34